

# Sterlit 2L SW

De multifunctionele  
houtwolcementplaat met  
steenwol isolatie

TECHNISCHE FICHE

2024 - Versie 1



**STERLIT**  
OPLOSSINGEN IN HOUTWOLCEMENT

## Algemeen

Sterlit 2L SW houtwolcementplaten kunnen gebruikt worden als plafondplaten, thermische isolatie of akoestische demping.

### Samenstelling

Sterlit 2L SW is een houtwolcementplaat gemaakt van twee van de oudste bouwmaterialen: hout en cement. Cement is het bindmiddel voor de houtvezels van sparren die in een mal tot een plaat geperst worden. Hier wordt een steenwollaag aan toegevoegd.

## Prestaties

### Brandklasse

B-s1,d0



### Geluidsabsorptie

aw 0,8 – 0,95(L)



### Warmte-isolatie

Rd = max. 6,50 m<sup>2</sup> K/W



## Technische informatie

### Afmetingen

Breedte

600 mm

Lengte

1200 mm<sup>1</sup>

Dikte (mm)<sup>2</sup>

Gewicht

Rd

Rc<sup>3</sup>

kg/m<sup>2</sup>

45 (30/15)

1,05

1,22

9,90

55 (40/15)

1,35

1,50

10,60

65 (50/15)

1,65

1,78

11,30

75 (60/15)

2,00

2,11

12,00

90 (75/15)

2,45

2,54

13,05

100 (85/15)

2,75

2,83

13,75

115 (100/15)

3,20

3,26

14,80

125 (110/15)

3,50

3,54

15,50

150 (135/15)

4,30

4,26

17,25

175 (160/15)

5,05

4,98

19,00

200 (185/15)

5,80

5,70

20,75

225 (210/15)

6,55

6,41

22,50

### Standaard kleuren

Natuurlijk crème<sup>5</sup>, natuurlijk grijs<sup>4,5</sup>, op kleur gespoten, wit, overige kleuren op aanvraag.

## Vezelbreedte

Ultrafijne vezel (1,0mm)

Fijnere vezel (1,5 mm)

Fijne vezel (2,0 mm)

Andere vezelbreedtes op aanvraag

## Randafwerking

Alle platen zijn standaard voorzien van een facet.

Type 1: Zonder sponning

Type 2: Wisselsponning verschoven verlijmd

Type 3: Wisselsponning in isolatie

(alleen op aanvraag)

## Milieu en gezondheid

Sterlit is standaard gemaakt van houtwol uit FSC productiebossen (op aanvraag PEFC) en cement.

## Vochtbestendig en ademend

Sterlit kan vocht absorberen en vrijgeven zonder te beschadigen en zonder dat de functionaliteit minder wordt. Sterlit platen rotten en schimmelen niet. Het toepassen van schimmelwerende verf is daarom niet nodig. De platen zijn dan ook geschikt voor buitenmontage en zijn daarom zeer geschikt als bouw materiaal voor alle soorten gebouwen. Zowel de gespoten als ongespoten varianten hebben een hoge weerstand tegen vocht en extreme temperaturen. De gespoten platen mogen niet in direct contact komen met water aangezien er een watergedragen verf gebruikt wordt.

<sup>1</sup> Andere maten op aanvraag

<sup>2</sup> Andere diktes op aanvraag

<sup>3</sup> Rc referentie bij 2 bevestigings per plaat, bij breedplaatvloer 250 mm, cementdekvloer 50 mm volgens NTA 8800

<sup>4</sup> Niet uit voorraad leverbaar

<sup>5</sup> Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan er bij natuurlijk crème platen sprake zijn van kleur nuances en bij natuurlijk grijs van kleur verschillen. Deze kleur variaties zijn het meest voorkomend in natuurlijk grijze platen, waarin de kleur voor nagenoeg 100% afkomstig is van het grijze cement. Factoren die van invloed kunnen zijn op de kleur zijn o.a.: cementkleur, water-cement verhouding, watergehalte in het hout, uithardingssnelheid, verdamping en vocht dat vrijkomt bij het uitharden.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

